

Scheda tecnica

Data: aprile 2015

Metylan Liquid Concentrate

Descrizione: adesivo liquido a base di metilcellulosa

CARATTERISTICHE

- Facile da miscelare, forma una soluzione senza grumi
- Veloce da preparare, pronto all'uso in 2-3 minuti
- Utilizzabile in porzioni con minore spreco di prodotto
- Alta resistenza all'umidità
- Permette lo scorrimento del parato per un perfetto allineamento
- Aspetto omogeneo
- Resiste alle variazioni di temperatura

CAMPI DI IMPIEGO

Adesivo liquido a base di metilcellulosa concentrata e resine sintetiche per l'incollaggio di parati con retro in carta, in tessuto non tessuto o in fibra di vetro.

MODALITA' D'USO

Rapporti di diluizione (500g):

Applicazione	Rapporto	Litri d'acqua per confezione (500g)	Resa	
			m ²	rotoli ¹
Preincollaggio	1 : 20	10	100	–
Parati cartacei	1 : 10	5	25 ÷ 30	5
Parati pesanti, vinilici, in tessuto non tessuto	1 : 8	4	20 ÷ 25	4
Fibra di vetro standard	1 : 6	3	15 ÷ 20	–

¹ Rotoli standard (DIN EN 233): 0,53m * 10,05m

Diluizione

Miscelare il contenuto del flacone per almeno 15 secondi in un contenitore pulito riempito di acqua fredda. Ripetere l'operazione di agitazione dopo 2–3 minuti. La soluzione è pronta all'uso.

Preparazione della superficie

Prima dell'applicazione del parato su qualsiasi superficie assicurarsi che questa sia conforme agli standard richiesti. I sottofondi devono essere asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo omogeneo e lisci. Rimuovere i residui di vecchi rivestimenti con un prodotto idoneo (Metylan Defix). I sottofondi molto porosi (assorbenti) devono essere trattati tramite pre-incollaggio. Lasciare asciugare completamente prima di iniziare a tappezzare. A seconda del tipo di rivestimento possono essere necessari ulteriori trattamenti.

Applicazione (a muro)

Stendere la colla in modo uniforme sul muro per una ampiezza pari ad una volta e mezzo la larghezza del rivestimento. Appendere immediatamente a muro il rivestimento. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua.

Seguire le istruzioni del produttore del parato.



Excellence is our Passion

Applicazione (sul retro del parato)

Spalmare la colla in modo uniforme sul retro del rivestimento con un pennello a setole corte. Permettere al parato di assorbire l'adesivo e appendere il rivestimento al muro. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua.

Seguire le istruzioni del produttore del parato.

Miscelazione con Metylan Ovalit

E' possibile e in alcuni casi raccomandato aggiungere alla dispersione il prodotto Metylan Ovalit nella percentuale del 20% circa (ad esempio 1 barattolo da 750g in 4L di Metylan Liquid Concentrate in soluzione). In questo modo viene incrementata la resistenza in ambienti umidi e la forza adesiva.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Smaltimento

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia.

DATI TECNICI

Densità:	1,1 ÷ 1,2 g/cm ³
Temperatura di applicazione:	non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)
Rapporto di miscelazione:	vedi tabella pag. 1
Colore:	biancastro (trasparente una volta asciutto)
Aspetto:	liquido viscoso
pH:	ca 7
Resa:	160 ÷ 200 g/m ²
Applicazione:	con pennello
Tempo di conservazione:	12 mesi
Stoccaggio e trasporto:	conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre
Durata della miscela:	fino a 7 giorni (in funzione delle condizioni di stoccaggio)
Tenuta dell'incollaggio:	resistente alle normali condizioni di ambienti interni

LIMITAZIONI

Non idoneo per applicazioni con alta umidità o esposti permanentemente ad acqua.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

HENKEL ITALIA S.r.l.

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità