



Scheda Tecnica

Data: agosto 2018

Pattex AC 401 FLEXO PAC

Descrizione: Sigillante acrilico per giunti e crepe

CARATTERISTICHE

Pattex AC401 è un sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa, trasparente, con grande elasticità e resistenza.

- Sovraverniciabile
- Facile da applicare
- Buona adesione su materiali porosi da costruzione (legno, calcestruzzo, cartongesso, intonaco ecc..)
- Inodore
- Senza solventi

APPLICAZIONI

- Sigillature per interni ed esterni
- Sigillature di giunti con medio movimento per applicazione in interni ed esterni
- Per sigillare giunti di piccole e medie dimensioni di infissi in legno, porte, davanzali, battiscopa, cassonetti, crepe, fessure, soffitti etc.
- Per sigillare giunti di collegamento interni su supporti quali calcestruzzo, intonaco, mattoni, cartongesso, legno, ecc.
- Per giunti verniciabili
- Indicato per sigillatura e riparazione di componenti in legno, mobili ed elementi di arredo

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1 (CE marking)	tipologia F-EXT-INT: sigillante per elementi di facciate, applicazioni esterne o interne
-------------------------	--



DATI TECNICI

Prodotto non indurito	
<i>Tipo di sigillante</i>	Acrilico in dispersione acquosa
<i>Apparenza</i>	Pasta tissotropica
<i>Densità</i>	~ 1,60 g/cm ³
<i>Temperature di applicazione</i>	Da +5 a +50°C
<i>Tempo pelle (+23 °C / 50% RH)</i>	~ 15 - 30 minuti*
<i>Indurimento (+23 °C / 50% RH)</i>	~ 0,5 mm / giorno*
*(a seconda della temperatura e umidità dell'aria)	

Prodotto indurito	
<i>Resistenza alla temperatura</i>	- 25 a + 80°C
<i>Modulo 100%</i>	0,2 N/mm ²
<i>Movimento di lavoro</i>	Fino a 15%

ISTRUZIONI PER L'USO

Pattex AC401 viene fornito pronto all'uso e può essere applicato direttamente dalla cartuccia senza pretrattamenti speciali.

Preparazione della superficie:

Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso o qualsiasi elemento possa influire sull'adesione del sigillante.

Residui di vecchio sigillante o altri materiali, nonché la muffa sul substrato devono essere rimossi completamente.

La polvere può essere rimossa con aria compressa. Per ottenere i migliori risultati estetici e di tenuta si consiglia di mascherare i bordi del giunto con un nastro prima dell'applicazione del sigillante.

Dimensionamento del giunto:

È necessario tenere conto del movimento di lavoro del sigillante, così come delle regolamentazioni locali. Il giunto deve avere una larghezza minima 6x6 mm, massima 25x20 mm.

Applicazione:

Tagliare la punta della cartuccia e avvitare il beccuccio. La punta del beccuccio può essere tagliata di sbieco (a 45 gradi) a seconda della larghezza del giunto. Estrudere con un'apposita pistola direttamente dalla cartuccia. In caso di giunti di movimento, prima della sigillatura, inserire a pressione un cordolo antiaderente espanso, per delimitare la profondità del sigillante ed impedirne l'adesione sul fondo. Lasciare il cordolo con una spatola bagnata con acqua saponata, prima della formazione della pelle.

Pulizia:

Utensili sporchi con sigillante fresco possono essere puliti con un panno asciutto o imbevuto di solvente. Qualsiasi sigillante polimerizzato può essere rimosso meccanicamente mediante raschiatura.



Altre informazioni

La sigillatura deve essere mantenuta pulita. Tenere conto della circolazione dell'aria nella stanza in cui viene applicato il sigillante. La velocità di indurimento dipende dalla temperatura, dall'umidità e dalle dimensioni del giunto. Il prodotto applicato a bassa temperatura, a bassa umidità o applicato in grande quantità, ha bisogno di un maggior tempo per reticolare.

LIMITAZIONI

- **Pattex AC401** può essere verniciato solo se la vernice è in grado di seguire il movimento del sigillante, si consigliano test preventivi per valutare la compatibilità
- **Pattex AC401** non è consigliato per giunti calpestabili
- **Pattex AC401** non è consigliato su pietra naturale
- **Pattex AC401** non è consigliato per sigillature esposte ad acqua battente o forte umidità
- **Pattex AC401** non è applicabile in caso di imminente pericolo di pioggia
- **Pattex AC401** non è consigliato per applicazioni su vetrate

STOCCAGGIO

Pattex AC401 deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +10°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 18 mesi.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)