



## Scheda Tecnica

Data: Giugno 2018

# Pattex SL 501

Descrizione: Silicone per sanitari resistente a muffe

### CARATTERISTICHE

**Pattex SL 501** è un sigillante siliconico puro, basso modulo, monocomponente a reticolazione acetica che contiene un fungicida per applicazioni su sanitari. Resistente all'umidità, invecchiamento e decolorazione

- Basso modulo
- 100% silicone
- Ottima elasticità e flessibilità
- Resistente a muffa
- Ottima adesione su PMMA
- Capacità di movimento 20%
- Facile da Applicare e lisciare
- Aspetto liscio e lucido adatto per sanitari smaltati e piastrelle di ceramica
- Eccellente resistenza ai raggi UV, al tempo, e all'invecchiamento
- Impermeabile
- Adesione senza primer su numerosi substrati come vetro, piastrelle, alluminio anodizzato
- Resistente ai prodotti di pulizia convenzionali e a molti altri agenti chimici

### APPLICAZIONI

**Pattex SL 501** Può essere usato per:

- Sigillature di sanitari: vasche da bagno, docce, cucine, bagni, profili in alluminio, piastrelle ecc.
- Sigillature di piastrelle in ceramica, installazioni idrauliche, celle frigorifere
- Sigillature in ambiente umido
- Sigillatura di sanitari o applicazioni simili

### CERTIFICAZIONI

EN 15651-1 (CE marking)	tipologia F-EXT-INT: sigillante per elementi di facciate, applicazioni esterne o interne
EN 15651-2 (CE marking)	tipologia G: sigillante per vetrate
EN 15651-3 (CE marking)	tipologia S: sigillante per applicazioni sanitarie
EN 15301-1	Resistenza al fuoco: class E
ISO 846-B	Crescita microbica: livello 0
ISO 11600	Classe F-20LM
DIN 18545-2 vetrate(Germany)	classe D
SNJF sanitari (France)	Conforme alla classe E



## DATI TECNICI

<b>Prodotto non indurito</b>	
<i>Tipo di silicone</i>	Acetico
<i>Apparenza</i>	Pasta tissotropica
<i>Densità (ISO 2811-1)</i>	~ 1,04 g/ml
<i>Temperature di applicazione</i>	Da +5 a +40°C
<i>Resistenza al flusso (ISO 7390)</i>	~ 0 mm
<i>Tempo pelle (+23 °C / 50% RH)</i>	~ 15 minuti
<i>Indurimento (+23°C, 50% RH, dimensione del giunto 20x10mm)</i>	~ 2,5 mm / giorno

<b>Prodotto indurito</b>	
<i>Durezza Shore A (ISO 868)</i>	~ 20
<i>Resistenza alla temperatura</i>	- 50 a + 150°C
<i>Allungamento a rottura (ISO 8339-A)</i>	~ 370%
<i>Recupero elastico (ISO 7389-A)</i>	~ 95%
<i>Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339-A)</i>	~ 0,35 N/mm <sup>2</sup>
<i>Larghezza massima del giunto</i>	30mm
<i>Ritiro (ISO 10563)</i>	~9%
<i>Movimento di lavoro (ISO 11600)</i>	20%

## ISTRUZIONI PER L'USO

**Pattex SL 501** viene fornito pronto all'uso e può essere applicato direttamente dalla cartuccia senza pretrattamenti speciali.

### Preparazione della superficie:

Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso o qualsiasi elemento possa influire sull'adesione del sigillante.

Residui di vecchio sigillante o altri materiali, nonché la muffa sul substrato devono essere rimossi completamente (se necessario utilizzare un dispositivo di rimozione di silicone).

La polvere può essere rimossa con aria compressa. Per ottenere i migliori risultati estetici e di tenuta si consiglia di mascherare i bordi del giunto con un nastro prima dell'applicazione del sigillante.

### Dimensionamento del giunto:

È necessario tenere conto del movimento di lavoro del sigillante, così come delle regolamentazioni locali.

In generale il giunto deve avere una larghezza compresa fra 10 e 35 mm e una profondità pari al doppio della larghezza. Nel caso di giunti rettangolari per sanitari è necessario mantenere una profondità minima di 5mm. Nel caso di giunti triangolari entrambe le aree di contatto devono essere larghe minimo 5mm.

### Applicazione:

Tagliare la punta della cartuccia e avvitare il beccuccio. La punta del beccuccio può essere tagliata di sbieco (a 45 gradi) a seconda della larghezza del giunto. Estrudere con un'apposita pistola direttamente dalla cartuccia. In caso di giunti di movimento, prima della sigillatura, inserire a pressione un cordolo antiaderente espanso, per delimitare la profondità del sigillante ed impedirne l'adesione sul fondo. Lasciare il cordolo con una spatola bagnata con acqua saponata, prima della formazione della pelle.

### Pulizia:

Utensili sporchi con sigillante fresco possono essere puliti con un panno asciutto o imbevuto di solvente. Qualsiasi sigillante polimerizzato può essere rimosso meccanicamente mediante raschiatura oppure utilizzando un apposito prodotto di rimozione silicone.



### Altre informazioni

La sigillatura deve essere mantenuta pulita. Tenere conto della circolazione dell'aria nella stanza in cui viene applicato il sigillante. La velocità di indurimento dipende dalla temperatura, dall'umidità e dalle dimensioni del giunto. Il prodotto applicato a bassa temperatura, a bassa umidità o applicato in grande quantità, ha bisogno di un maggior tempo per reticolare.

### LIMITAZIONI

- **Pattex SL 501** non dev'essere utilizzato su superfici sensibili come (rame, ottone, piombo, specchi) che potrebbero reagire con l'acido acetico rilasciato durante l'indurimento.
- **Pattex SL 501** non è raccomandato per applicazioni su vetrate strutturali.
- **Pattex SL 501** non è raccomandato per giunti che sono in contatto diretto con gli alimenti.
- **Pattex SL 501** non è raccomandato per giunti in piscina, per giunti in acquari o per applicazioni sott'acqua.
- **Pattex SL 501** non può essere sovra-verniciato (scarsa copertura e scarsa adesione della vernice).
- Prima di usare **Pattex SL 501** su substrati verniciati, la vernice deve essere completamente asciutta. Sono consigliati dei test preventivi, considerando la varietà di pitture esistenti.
- **Pattex SL 501** non è consigliato su materiali che possono rilasciare nel tempo sostanze che possono ridurne l'adesione.
- L'utilizzo di **Pattex SL 501** non è raccomandato su pietra naturale (ad esempio marmo, granito). Per applicazioni su pietra naturale utilizzare un prodotto specifico.
- **Pattex SL 501** non è idoneo per applicazioni su PE, PP, PTFE.

In caso di applicazioni particolari, sono consigliati test preventivi per verificare la compatibilità.

### STOCCAGGIO

**Pattex SL 501** deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 24 mesi.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. Utilizzare vestiti protettivi mentre si lavora con i sigillanti. Durante la vulcanizzazione viene rilasciato acido acetico. I vapori non devono essere inalati per troppo tempo in alte concentrazioni. Ventilare bene il luogo di applicazione. Una volta reticolato il silicone può essere maneggiato senza rischi per la salute.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)

### HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)