



Scheda Tecnica

Data: febbraio 2024

Metylan Instant

Descrizione: adesivo in polvere a base di metilcellulosa per parati e TNT ad alta resa, istantaneo

CARATTERISTICHE

- Adesivo per parati in tessuto-non-tessuto
- Ottimizzato per applicazione a muro
- Pronto in 3 minuti
- Eccellente presa iniziale e forza adesiva
- Alta resistenza all'umidità
- Facile scorrimento per allineamento perfetto dei parati
- Aspetto omogeneo e bagnabilità uniforme della soluzione

CAMPI DI IMPIEGO

Adesivo di alta qualità a base di metilcellulosa e resine sintetiche per l'incollaggio di parati e rivestimenti con retro in carta o in tessuto-non-tessuto.

MODALITA' D'USO

Rapporti di diluizione

| Applicazione | Rapporto | Litri d'acqua per pacchetto (200g) | Resa | |
|--------------------------|----------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | m ² | rotoli ¹ |
| Preincollaggio | 1:50 | 9 | 65-90 | - |
| Tessuto-non-tessuto | 1:25 | 4,5 | 25-29 | 5-6 |
| Parati normali | 1:22 | 4 | 22-26 | 4-5 |
| Parati pesanti, goffrati | 1:20 | 3,5 | 19-22 | 3-4 |

¹ Rotoli standard (DIN EN 233): 0,53m * 10,05m

Diluizione

Mescolare il contenuto del pacchetto per almeno 15 secondi in un contenitore pulito riempito di acqua fredda. Ripetere l'operazione di agitazione dopo 2-3 minuti, il prodotto è ora pronto all'uso.

Versare il prodotto in acqua tenendo il pacchetto vicino alla superficie dell'acqua e nella zona esterna sotto agitazione continua, in questo modo si riducono le polveri e il rischio della formazione di grumi all'interno della soluzione.

Preparazione della superficie

Prima dell'applicazione del rivestimento su qualsiasi superficie assicurarsi che questa sia conforme agli standard richiesti. I sottofondi devono essere asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo omogeneo e lisci. Rimuovere i residui di vecchi rivestimenti con un prodotto idoneo (Metylan Defix). I sottofondi molto porosi (assorbenti) devono essere trattati tramite pre-incollaggio.

Lasciare asciugare completamente prima di iniziare a tappezzare.

A seconda del tipo di rivestimento possono essere necessari ulteriori trattamenti.



Applicazione (a muro)

Stendere la colla con un rullo in modo uniforme sul muro per una ampiezza pari a una volta e mezzo la larghezza del rivestimento. In caso di parati in tessuto-non-tessuto appendere immediatamente a muro il parato.

Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua.

Seguire le istruzioni del produttore del parato.

Applicazione (sul retro)

Spalmare la colla in modo uniforme sul retro del rivestimento con un pennello a setole corte, lasciare rammollire e in seguito appendere a parete il rivestimento. Rimuovere gli eccessi di colla con un panno o una spugna bagnata d'acqua.

Seguire le istruzioni del produttore del parato.

Miscelazione con Metylan Ovalit

E' possibile e in alcuni casi raccomandato aggiungere alla dispersione il prodotto Metylan Ovalit nella percentuale del 20% circa (ad esempio 1 barattolo da 750g in 4L di Metylan Universal). In questo modo viene incrementata la resistenza in ambienti umidi e la forza adesiva.

Vantaggi:

- Applicazione di parati pesanti;
- Applicazione di parati strippabili (ad esempio vinilici con retro in carta);
- Applicazione in zone di sovrapposizione (eccetto per vinilici o similari).

Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Smaltimento

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia.

DATI TECNICI

Temperatura di lavoro: non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)

Rapporto di miscelazione: vedi tabella pag. 1

Colore dispersione: biancastra, trasparente asciutta

Aspetto: liquido viscoso a struttura corta

Viscosità: 11000 – 15000 mPas (Brookfield RVT, 20 rpm; 1:25)

pH dispersione: 8,0 – 9,0

Consumo: ca. 200 g/m² (media)

ca. 180 g/m² (minimo)

Applicazione (sul muro): con pennello o rullo

Applicazione (sul retro): con pennello

Tempo di conservazione: 24 mesi

Stoccaggio e trasporto: conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre

Durata della miscela: fino a 7 giorni (in funzione delle condizioni di stoccaggio)

Tenuta dell'incollaggio: resistente alle normali condizioni di ambienti interni

Permeabilità al vapore: permeabile (in accordo con la DIN 4108-3, 3.1.4)

(Valore Sd) Sd [m] ≤ 0,01

LIMITAZIONI

Non idoneo per applicazioni con alta umidità o esposte permanentemente ad acqua.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.



RIVESTIMENTI UTILIZZABILI

| | | | | |
|--|--|--|------|-----|
| | | Metylan Instant | 100% | |
| | | Metylan Instant + Metylan Ovalit | 80% | 20% |
| | | Carta da parati leggera | 100% | |
| | | Carta da parati normale | 100% | |
| | | Carta da parati pesante | 100% | |
| | | Tessuto Non Tessuto | 100% | |
| | | Tessuto Non Tessuto (riparazione) | 80% | 20% |
| | | Parati gofrati (con retro in carta o TNT) | 100% | |
| | | Parati in tessuto (con retro in carta o TNT) | 80% | 20% |
| | | Parati molto pesanti | 80% | 20% |
| | | Parati gofrati molto pesanti | 80% | 20% |
| | | Rivestimenti in sughero | 100% | |
| | | Parati vinilici (gofrati o con retro in carta o TNT) | 80% | 20% |

HENKEL ITALIA
Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02 357921