



Scheda Tecnica

Data: luglio 2026

Pattex Silicon 5 – NGC

Nuova Generazione di Cartucce

Descrizione: Silicone acetico universale

CARATTERISTICHE

Pattex Silicon 5 è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica che contiene un fungicida per applicazioni su sanitari.

- Basso modulo
- Capacità di movimento 12,5%
- Facile da Applicare e lisciare
- Aspetto liscio e lucido adatto per sanitari smaltati e piastrelle di ceramica
- Eccellente resistenza ai raggi UV, al tempo, e all'invecchiamento
- Impermeabile
- Adesione senza primer su numerosi substrati come vetro, piastrelle, alluminio anodizzato
- Resistente ai prodotti di pulizia convenzionali e a molti altri agenti chimici

APPLICAZIONI

Pattex Silicon 5 Può essere usato per:

- Sigillatura di giunti in sanitari e simili
- Sigillature di sanitari: vasche da bagno, docce, cucine, bagni, profili in alluminio, piastrelle ecc.
- Generiche applicazioni di sigillatura e incollaggio
- Sigillature di giunti in ambienti umidi

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1 (CE marking)	tipologia F-EXT-INT: sigillante per elementi di facciate, applicazioni esterne o interne
EN 15651-2 (CE marking)	tipologia G: sigillante per vetrate
EN 15651-3 (CE marking)	tipologia S: sigillante per applicazioni sanitarie
EN 15301-1	Resistenza al fuoco: class E
ISO 846-B	Crescita microbica: livello 1
ISO 11600	Classe F-12,5E



DATI TECNICI

Prodotto non indurito	
<i>Tipo di silicone</i>	Acetico
<i>Apparenza</i>	Pasta tissotropica
<i>Densità (ISO 2811-1)</i>	~ 0,99 g/ml
<i>Temperature di applicazione</i>	Da +5 a +40°C
<i>Tempo pelle (+23 °C / 50% RH)</i>	~ 15 minuti
<i>Indurimento (+23°C, 50% RH, dimensione del giunto 20x10mm)</i>	~ 2,2 mm / giorno
<i>Colore</i>	Trasparente, bianco

Prodotto indurito	
<i>Durezza Shore A (ISO 868)</i>	~ 18
<i>Resistenza alla temperatura</i>	- 30 a + 120°C
<i>Allungamento a rottura (ISO 8339-A)</i>	~ 400%
<i>Recupero elastico (ISO 7389-A)</i>	~ 95%
<i>Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339-A)</i>	~ 0,4 N/mm ²
<i>Movimento di lavoro (ISO 11600)</i>	12,5%

ISTRUZIONI PER L'USO

Pattex Silicon 5 viene fornito pronto all'uso e può essere applicato direttamente dalla cartuccia senza pretrattamenti speciali.

Preparazione della superficie:

Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso o qualsiasi elemento possa influire sull'adesione del sigillante.

Residui di vecchio sigillante o altri materiali, nonché la muffa sul substrato devono essere rimossi completamente (se necessario utilizzare un dispositivo di rimozione di silicone).

La polvere può essere rimossa con aria compressa. Per ottenere i migliori risultati estetici e di tenuta si consiglia di mascherare i bordi del giunto con un nastro prima dell'applicazione del sigillante.

Dimensionamento del giunto:

È necessario tenere conto del movimento di lavoro del sigillante, così come delle regolamentazioni locali.

In generale il giunto deve avere una larghezza compresa fra 10 e 35 mm e una profondità pari al doppio della larghezza. Nel caso di giunti rettangolari per sanitari è necessario mantenere una profondità minima di 5mm. Nel caso di giunti triangolari entrambe le aree di contatto devono essere larghe minimo 5mm.

Primer:

Pattex Silicon 5 non richiede primer nella maggior parte delle superfici. In caso di particolari substrati o particolari applicazioni, l'utilizzo di un primer specifico è consigliata.

Applicazione

Istruzioni per l'apertura e lo smaltimento della Nuova Generazione di Cartucce – NGC.

NGC si differenzia dalle cartucce tradizionali perché **NON** richiede l'uso di taglierino od altri strumenti di apertura, riduce drasticamente la quantità di plastica sostituita da un corpo in carta riciclabile. La cartuccia inoltre è dotata di un tappino per rendere la cartuccia riutilizzabile facilmente dopo il primo utilizzo.



Apertura

1. Rimuovere il tappo e montare il beccuccio. Conservare il tappo per richiudere dopo l'uso.
2. Inserire la cartuccia in una pistola per sigillanti, assicurandosi che sia correttamente inserita.
3. Premere la leva della pistola fino a sentire un clic distinto: questo indica la rottura del sigillo di garanzia. Continuare a premere con decisione fino a sentire un rumore (tipo leggero scoppio): questo indica che la cartuccia è aperta e il sigillante è pronto per essere utilizzato.
4. Applicare il sigillante direttamente sul giunto come un sigillante convenzionale (assicurarsi che tutte le superfici siano pulite, asciutte e prive di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero ostacolare l'adesione).
5. Una volta completata l'applicazione, rimuovere la cartuccia dalla pistola e richiuderla con il tappo originale per conservare il prodotto per un uso futuro.

Conservare le cartucce in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce solare diretta.

La temperatura di conservazione consigliata è compresa tra +5 °C e +25 °C.

Durata: 24 mesi dalla data di produzione, se conservate nella confezione originale, non aperte.

Istruzioni per lo smaltimento

1. Rimuovere l'anello di plastica che si trova nella parte inferiore della cartuccia.
2. Estrarre l'etichetta dal fondo interno della cartuccia
3. Srotolare il corpo della cartuccia in cartone con un movimento deciso a spirale partendo dalla giunzione del cartone visibile dall'interno della cartuccia
4. Riciclare l'anello di plastica nella raccolta della plastica, il tubo di cartone nella raccolta della carta e smaltire il beccuccio la lamina interna nella raccolta indifferenziata.

Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Nota: in caso di difficoltà di inserimento della cartuccia nella pistola, è possibile facilitarne l'inserimento rimuovendo l'anello di plastica alla base della cartuccia.

Pulizia:

Utensili sporchi con sigillante fresco possono essere puliti con un panno asciutto o imbevuto di solvente. Qualsiasi sigillante polimerizzato può essere rimosso meccanicamente mediante raschiatura oppure utilizzando un apposito prodotto di rimozione silicone.

Altre informazioni

La sigillatura deve essere mantenuta pulita. Tenere conto della circolazione dell'aria nella stanza in cui viene applicato il sigillante. La velocità di indurimento dipende dalla temperatura, dall'umidità e dalle dimensioni del giunto. Il prodotto applicato a bassa temperatura, a bassa umidità o applicato in grande quantità, ha bisogno di un maggior tempo per reticolare.

LIMITAZIONI

- **Pattex Silicon 5** non dev'essere utilizzato su superfici sensibili come (rame, ottone, piombo, specchi) che potrebbero reagire con l'acido acetico rilasciato durante l'indurimento.
- **Pattex Silicon 5** non è raccomandato per applicazioni su vetrate strutturali.
- **Pattex Silicon 5** non è raccomandato per giunti che sono in contatto diretto con gli alimenti.
- **Pattex Silicon 5** non è raccomandato per giunti in piscina, per giunti in acquari o per applicazioni sott'acqua.
- **Pattex Silicon 5** non può essere sovra-verniciato (scarsa copertura e scarsa adesione della vernice).
- Prima di usare **Pattex Silicon 5** su substrati verniciati, la vernice deve essere completamente asciutta. Sono consigliati dei test preventivi, considerando la varietà di pitture esistenti.
- L'utilizzo di **Pattex Silicon 5** non è raccomandato su pietra naturale (ad esempio marmo, granito). Per applicazioni su pietra naturale utilizzare un prodotto specifico.
- **Pattex Silicon 5** non è idoneo per applicazioni su PMMA (Plexiglass®), PE, PP, PTFE (Teflon®).

In caso di applicazioni particolari, sono consigliati test preventivi per verificare la compatibilità.



STOCCAGGIO

Pattex Silicon 5 deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 24 mesi.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. Utilizzare vestiti protettivi mentre si lavora con i sigillanti. Durante la vulcanizzazione viene rilasciato acido acetico. I vapori non devono essere inalati per troppo tempo in alte concentrazioni. Ventilare bene il luogo di applicazione. Una volta reticolato il silicone può essere maneggiato senza rischi per la salute.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)