

# Scheda Tecnica

Data: settembre 2021

## Pattex Renew 2.0

### CARATTERISTICHE

Pattex Renew è un silicone base acqua (tecnologia esclusiva Henkel Silicotec) pronto all'uso, adatto a rinnovare le sigillature in ambito sanitario con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'aspetto (per ricoprire segni di muffa e crepe sulle sigillature esistenti, etc.). Pattex Renew agisce a temperatura ambiente, formando un rivestimento in silicone a lunga durata.

- Perfetta adesione anche sopra una sigillatura esistente
- Adatto per ricoprire siliconi colorati (lo spessore del rivestimento deve essere  $\geq 1$  mm)
- Adatto per sigillature ad angolo orizzontali e verticali
- Non è necessario rimuovere la precedente sigillatura prima dell'uso
- Inodore
- Facile utilizzo
- Possibilità di correggere: il prodotto appena applicato può essere rimosso semplicemente con acqua

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Pattex Renew è raccomandato per:

- Rinnovare sigillature ad angolo in bagni, docce, cucine, lavanderie
- Rinnovare giunture tra i sanitari (vasca da bagno, lavandino) e pavimentazione o muratura.
- Riparare sigillature rovinate (ad angolo), le sigillature esistenti possono essere ricoperte


### STANDARD

- Conforme a ISO 846-B
- EN 15301-1
- Etichettatura rilascio COV (Francia)
- Crescita microbologica: Livello 0-1
- Resistenza al fuoco: Classe E
- Classe A+

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### Dimensioni sigillature

Controllare se le dimensioni dell'applicatore sono adatte alla giunzione prima dell'uso. Posizionare l'applicatore ad angolo (circa  $80^\circ$ ) rispetto al giunto, in modo che i bordi dell'applicatore siano a contatto completo con entrambi i lati del giunto: lo spazio tra la superficie del sigillante esistente e l'applicatore deve essere minimo di 1 mm. L'applicatore del prodotto è adatto per giunti triangolari, quando la larghezza del sigillante siliconico esistente è compresa tra 3-7 mm:



#### Preparazione

La sigillatura da ricoprire deve essere pulita, priva di olio, grasso, polvere e residui e deve essere ben asciutta. È possibile pulire la superficie con apposito sgrassatore. Dove necessario, rimuovere la vecchia sigillatura, le aree con muffa o altri residui.



Sigillature con muffa devono prima essere pulite con una spugna e con un rimuovi muffa (pulitori a base di ipoclorito; es: Smuffer Ariasana). Successivamente, risciacquare meticolosamente con acqua, asciugare la superficie ed applicare Pattex Renew.

### Applicazione

Posizionare l'applicatore ad angolo (circa 80°) rispetto alla sigillatura in modo che i bordi dell'applicatore siano a contatto con entrambi i lati della sigillatura. Estrudere il prodotto lungo la giuntura, avendo cura che il prodotto venga estruso a pieno contatto con la vecchia sigillatura da coprire. In caso di sigillatura verticale è consigliabile applicare Pattex Renew dal basso verso l'alto.

Se necessario ripetere l'applicazione sopra l'intera superficie senza fare pressione.

Pulire il beccuccio (con carta bagnata) direttamente dopo l'uso e chiudere bene la confezione.

### Tempo di asciugatura

Il prodotto deve essere lasciato ad asciugare per alcune ore (almeno 6) prima di qualunque contatto con acqua. Evitare contatto con agenti pulenti nelle prime 24h dopo l'applicazione.

### Pulizia

Il prodotto fresco può essere rimosso con un panno bagnato, carta o con una spugna. Risciacquare immediatamente dopo la pulizia. Il prodotto asciugato è resistente alla maggior parte dei solventi, può essere rimosso soltanto meccanicamente.

### Note/limitazioni

Il prodotto fresco è sensibile al gelo. Non usare, lasciare o trasportare il prodotto a temperatura al di sotto di 0°C. Il prodotto, una volta asciugato, è resistente al gelo.

Se il prodotto viene applicato con uno spessore inferiore ad 1mm, l'opacità del prodotto potrebbe non essere ottimale. In caso di applicazione sopra siliconi colorati, lo spessore deve essere superiore ad 1mm. Il prodotto sviluppa le sue proprietà meccaniche ed adesive nelle settimane successive all'applicazione. Il miglior risultato è ottenibile approssimativamente un mese dopo l'applicazione.

Il prodotto non può essere verniciato. In caso di contatto con superfici rivestite (specialmente in caso di pitture a base di resine alcaline) è raccomandabile verificarne la compatibilità prima dell'uso.

Se necessario, utilizzare acqua pulita per levigare la superficie – acqua con aggiunta di sapone può influenzare la solidificazione e comportare cambiamenti di colore.

Non utilizzare Renew per ricoprire sigillature smaltate. Non utilizzare su strati bituminosi o su materiali da costruzione che possano trasudare olio, plastificanti, o solventi che possano influenzare le proprietà del prodotto.

Alterazioni del colore possono avvenire a causa di esposizione ad agenti chimici o alte temperature. In ogni caso, un cambiamento di colore solitamente non influisce negativamente sulle performance tecniche e la durabilità.

Non adatto per sigillature soggette ad una forte pressione d'acqua o permanentemente in immersione (es: piscine o acquari).

Il prodotto non può essere utilizzato per specchi e pietre naturali. Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni a contatto con il cibo.

### DATI TECNICI:

<b>Prodotto fresco</b>		
Composizione:	Siliconica a base acqua	
Odore:	Inodore	
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C (substrato e ambiente)	
Consistenza:	Pasta tissotropica	
Densità:	~ 1.30 g/ml	(ISO 2811-1)
Tempo pelle:	~ 60 minuti	(23°C, 50% umidità relativa)
Velocità di indurimento:	~ 2 mm / 24 h	(23°C, 50% umidità relativa)



<b>Prodotto reticolato</b>		
Apparenza:	Superficie opaca	
Odore:	Inodore	
Durezza Shore A:	~ 20	(ISO868)
Modulo al 100%:	~ 0.3 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 8339-A)
Allungamento a rottura:	~ 400 %	(ISO 8339-A)
Recupero elastico:	~ 85 %	(ISO 7389-A)
Movimento di lavoro:	25 %	
Temperatura di servizio:	da -50°C a 120°C	

## INFORMAZIONI GENERALI

### Superfici

La sigillatura da rinnovare deve essere pulita, priva di ogni forma di olio, grasso, polvere o residui e deve essere asciutta. Il prodotto aderisce su sigillature di silicone, piastrelle di ceramica, smalto, vetro, legno, alluminio anodizzato ecc. L'adesione non avviene su PE, PP, PTFE (Teflon®), PMMA.

Non adatto per sigillanti acrilici, sigillanti SMP e sigillanti PU. In caso di materiale sconosciuto o di applicazioni critiche è raccomandabile svolgere un test o contattare il nostro servizio tecnico.

### Conservazione

Il prodotto può essere conservato per 15 mesi, se perfettamente chiuso e mantenuto all'interno dell'involucro originale, in condizioni asciutte e protetto da raggi solari diretti, ad una temperatura compresa tra +2°C e 30°C. Il prodotto una volta aperto deve essere utilizzato entro 1 mese.

### Consumo

Il consumo dipende dallo spessore del rivestimento.

Per giunture ad angolo un tubetto da 80 ml copre approssimativamente 5 m.

### Resistenza chimica

Resistente all'acqua, all'acqua marina, alcalini diluiti, acidi diluiti, malta cementizia e detersivi diluiti.

Il prodotto non è consigliato per applicazioni a costante contatto con agenti chimici.

Bassa resistenza a solventi aromatici, acidi organici, sostanze alcaline concentrate ed acidi, idrocarburi clorurati. In caso di altre sostanze chimiche contattare il nostro servizio tecnico.

## SALUTE E SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto leggere la Scheda di dati Sicurezza.

Henkel Italia S.p.A.  
Via Amoretti, 78  
20157 Milano

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato e al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)